PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2001100316 A

(43) Date of publication of application: 13.04.01

(51) Int. CI

G03B 21/56

(21) Application number: 11274535

(71) Applicant:

MITSUBISHI RAYON CO LTD

(22) Date of filing: 28.09.99

(72) Inventor:

YAMASHITA TOMOYOSHI

(54) SCREEN FOR PROJECTING PICTURE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a screen for projecting a picture constituted so that a speckle is hardly caused and a projecting picture with high resolution and high quality can be obtained.

SOLUTION: This screen for projecting a picture is

constituted so that the shape, the relative positional relation, the refractive index or the like of a light scattering body are changed timewise by light, an electric field, a magnetic field, heat, stress or the like and the scattering distribution and/or the phase of scattered waves are changed timewise in a light diffusion layer of the light scattering body.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

Title of the Prior Art

Japanese Published Patent Application No.2001-100316

Date of Publication: April 13, 2001

Concise Statement of Relevancy

Translation of Paragraphs [0014]-[0015], [0019]

[0014] Accordingly, in the present invention, scattered waves are formed when the light which incident on the screen for projecting a picture passes a light diffusion layer, and the scattering distribution or the phase of said scattered waves are changed timewise, thereby speckles are mitigated or removed, without causing the deterioration of the resolution of the screen for projecting a picture.

[0015] In the present invention, changing the scattering distribution and/or the phase of the scattered waves timewise is to make it change timewise at the rate of the grade which cannot be noticed by human's eyes. For example, when shaking the scattering light periodically, the shaking speed is set at 10Hz or more, is preferably set at 30Hz or more and is more preferably set at 50Hz or more.

As described above, the scattering distribution and/or the phase of the scattered waves which are formed by a light scattering body contained in a light diffusion layer are changed timewise at the rate of the grade which cannot be noticed by human's eyes, thereby glaring light felt when an observer observes a projected picture can be mitigated, since a specific static interference pattern (speckle pattern) cannot be formed.

Furthermore, in order to raise the mitigation effect of speckle by dynamic change of a scattering light, it is desirable

to make dynamic change of a scattering light harder to sense, by providing the first light diffusion layer in which the scattering distribution or the phase of the scattered waves are changed timewise, and by providing the second light diffusion layers between the observer and the 1st light diffusion layer.

[0019] Further, as for the size of the light scattering body, it is desirable that it is not so large to the optical wavelength. If the relation of $\Delta X < a$ is filled, when the correlation size of a light scattering body is set to "a", the change of form or position by the light scattering body changing, moving, rotating or vibrating etc. are set to " ΔX ", and there is no change of a refractive index, a part of correlativity between light scattering bodies is held, and the static light scattaring form by interference will remain, consequently it is possible to mitigate the glaring light but it is impossible to remove completely speckles. Therefore, as for the size "a" of a light scattering body, it is desirable that the relation satisfies the following formula (1), and it is more desirable that the relation satisfies the formula (2).

$$a/2 \leq \Delta x \cdots (1)$$

$$a \leq \Delta x \cdots (2)$$

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-100316 (P2001-100316A)

(43)公開日 平成13年4月13日(2001.4.13)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

デーマコート*(参考)

G03B 21/56

G03B 21/56

Z 2H021

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平11-274535

(71)出職人 000006035

三菱レイヨン株式会社

東京都港区港南一丁目 6 番41号

(22)出順日 平成11年9月28日(1999.9.28)

(72) 発明者 山下 友義

広島県大竹市御幸町20番1号三菱レイヨン

株式会社中央技術研究所内

Fターム(参考) 2HO21 BA27 BA29

(54)【発明の名称】 画像投影用スクリーン

(57) 【要約】

【課題】 スペックルの発生が殆どなく、高解像度で高 品位な投写映像が得られる画像投影用スクリーンを提供 する。

【解決手段】 光、電場、磁場、熱、応力などによって 光散乱体の形状、相対的位置関係、屈折率などを時間的 に変化させ、その光拡散層において散乱波の散乱分布お よび/または位相を時間的に変化させる画像投影用スク リーン。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 投写光で光学像が投影される画像投影用 スクリーンであって、該画像投影用スクリーンを構成す る光拡散層において散乱波の散乱分布および/または位 相を時間的に変化させることを特徴とする画像投影用ス クリーン。

【請求項2】 前記光拡散層に光、電場、磁場、熱、応力を付与する散乱分布変化手段が設けられ、該散乱分布変化手段により前記光拡散層に含まれる光散乱体の形状、相対位置、屈折率の少なくとも1つを時間的に変化 10 させることを特徴とする請求項1記載の画像投影用スクリーン。

【請求項3】 前記散乱分布変化手段として、前記光拡 散層の面方向に振動応力加える手段を用いることを特徴 とする請求項2記載の画像投影用スクリーン。

【請求項4】 前記光拡散層のマトリックスが液状物、ゲル状物、ゴム状物、熱可塑性樹脂のいずれかからなることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の画像投影用スクリーン。

【請求項5】 前配光散乱体が、マトリックスが液状物、ゲル状物、ゴム状物、熱可塑性樹脂のいずれかからなることを特徴とする請求項2記載の画像投影用スクリーン。

【請求項6】 前記液状物、ゲル状物、ゴム状物、熱可 塑性樹脂の緩和時間が0.5秒以下であることを特徴と する請求項4あるいは5記載の画像投影用スクリーン。 【請求項7】 前記光散乱体が、その相関サイズをa、 散乱体の移動または振動距離を Δ X としたときに、次の (1) 式を満足することを特徴とする請求項2記載の画 像投影用スクリーン。

【数1】

a/2≤AX ... (1)

【請求項8】 前記光散乱体の少なくとも一部が、熱変形材料、電気極性を有する材料、磁気極性を有する材料、磁気極性を有する材料、非線型光学効果を有する材料、電気光学効果を有する材料、圧電材料、コロイド、コロイド結晶の少なくとも1つから構成されていることを特徴とする請求項2記載の画像投影用スクリーン。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、画像表示技術の分野に属するものであり、特にプロジェクションテレビやマイクロフィルムリーダーなどのスクリーンとして好適な画像投影用スクリーンに関する。本発明の画像投影用スクリーンは、特にLCD(液晶)プロジェクターやDMD(デジタル・マイクロミラー・デバイス)プロジェクター等のようにマトリックス状に配置された画素表示部を有するライトバルブに形成された光学像が投写される画像投影用スクリーンに好適に利用される。

[0002]

【従来の技術】従来、背面投写型プロジェクションテレビにおいては、投写された画像を観察側の広い角度範囲で明るく観察することが要求されており、特に水平方向に広く拡散し、垂直方向にはそれより狭い範囲ではあるが適度に拡散するようにした視野範囲に異方性のある画像投影用スクリーンが用いられている。このような画像投影用スクリーンとしては、シートの片面または両面に垂直方向に延びたレンチキュラーレンズを並設するともに、このようにして光拡散性を持たせた拡散シート中に更に光拡散材を含有させ、レンチキュラーレンズにより光を水平方向には広く拡散し、光拡散材により垂直方向にもある程度光拡散させるようにしたレンチキュラーレンズシートが一般的に用いられている。

【0003】一方、画像投影用スクリーンと組み合わせて用いられる投写像源としては、CRTに代わって、LCDやDMDといったマトリックス状の画素構造を用いて表示を行うデバイスを用いたプロジェクターが普及してきている。このようなプロジェクターは、その構造上、CTRプロジェクターのように地磁気の影響を受けることがなく、静止画を観察することの多いパソコンなどのコンピューターの表示装置のための画像光源としては極めて好ましい。このようなLCDやDMDをプロジェクターとして用いる画像投影用スクリーンにおいては、プロジェクションテレビなどに使用される40~60インチのものに加えて、比較的近接した位置から観察するパソコンモニターのような14~40インチ程度の比較的小さい面積のものにまで使用されるため、新たな性能が要求されてきている。

【0004】すなわち、①レンチキュラーレンズの内部 に添加した光拡散材が投写光と干渉して発生するスペックルもしくはシンチレーションと呼ばれるスクリーン表面の微細凹凸や拡散材がぎらつく現象(以下、「スペックル」と記載)の解消、そして、②近年では従来のVGA、SVGAから、XGA、SXGAなどの高画素数のものを鮮明に解像することなどが要求される。

【0005】このような要求性能に関して、特にLCD やDMDを用いたプロジェクター用のスクリーンに限らず、背面投写型プロジェクションテレビなどで使用されている透過型スクリーンとして、それぞれ次のような解決策が提案されている。

【0006】上記①に関しては、特開平8-313865号公報、米国特許第567543号公報、米国特許第3712707号後方、特開昭55-12980号公報に、光拡散層を分割したり、板厚方向に光拡散材の濃度勾配を設けたりすることによって、スペックルの低減を図る方法が提案されている。

【0007】上記②に関しては、特開昭55-1298 0号公報に、人間の目の解像力(5~10本/mm)を 上回る解像力のスクリーンを得るためには、拡散層の厚 50 みを100μm以下に薄く形成することが開示されてい

る。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記のような 従来技術においては、前記のような要求性能を全て満足 できるものではなかった。特に、スペックルの低減と高 解像度とは、一般的にトレードオフの関係にあり、スペ ックルの低減を図ると解像度が低下し、解像度を高める とスペックルが顕著になるものであった。例えば、特開 平8-313865号公報では、光拡散層を分割し、第 1光拡散層の入射面から第2光拡散層の出射面までの距 10 離を1.5mm以上とすることでスペックルを軽減させ ることはできるものの、XGAやSXGAなどの高画素 数の場合には、解像度が低下し高解像度の投写映像を提 供できるものではなかった。また、特開昭55-129 80号公報のように拡散層の厚みを100 μ m以下とす ると、高解像度の投写映像を得られるものの、スペック ルの発生が顕著になり高品位な投写映像を提供できるも のではなかった。

【0009】また、実公昭51-18782号公報、米 国特許第3650608号公報、米国特許第35763 20 64号公報などでは、1枚の液晶板を光拡散層として用 い、これを電場を用いて動的に配向制御して動的散乱を 引き起こし、スペックルを除去するという方法が提案さ れている。しかし、このような方法では、液晶分子を電 場を用いて動的に配向させるために、液晶の異方性によ り透過光の偏光の一部が欠損し透過光の強度が低下し、 投影像が暗くなるという問題点を有していた。これに加 えて、液晶プロジェクターなどでは投写像のコントラス トを高める目的で画像投影用スクリーンに偏光膜を装着 する場合があるが、このような画像投影用スクリーンに 30 電場配向液晶を使用すると、この液晶との偏光透過軸の ずれによる透過光の強度の低下が問題となる。さらに、 1枚の液晶板を光拡散層として使用しただけでは、スペ ックルや明るさの変化が認知され、投影された画像を観 察する場合に不快感を感じるという問題点も有してい た。

【0010】そこで、本発明は、液晶プロジェクターなどと組み合わせて使用される場合にも、スペックルの発生が殆どなく、高解像度で高品位な投写映像が得られる画像投影用スクリーンを提供することを目的とするものである。

[0011]

【課題を解決させるための手段】本発明者等は、このような状況に鑑み、画像投影用スクリーンを構成する光拡散層の散乱波の散乱分布を時間的に変化させることによって、画像投影用スクリーンの解像度を低下させることなくスペックルを解消できることを見出し、本発明に到達したものである。すなわち、本発明の画像投影用スクリーンは、投写光で光学像が投影される画像投影用スクリーンであって、該画像投影用スクリーンを構成する光 50

拡散層において散乱波の散乱分布および/または位相を 時間的に変化させることを特徴とするものである。

[0012]

【発明の実施の形態】一般に、画像投影用スクリーンに 発生するスペックルは、投影される入射光がレーザ光の ように完全にコヒーレントされた光、キセノンランプな どのような白色ランプ光のように部分的にコヒーレント 性を有する光である場合に、入射光が光拡散層を通過す る際にそれに含まれる光散乱体により形成される散乱波 (コヒーレント成分) が複雑、ランダムに干渉する結 果、発生すると考えられている。白色ランプ光のように 部分的にコヒーレント性を有する光が入射する場合に は、レーザ光ほど顕著なスペックルは発生しないもの の、白色光源が点光源に近づくに従って入射光のコヒー レント性が高くなりスペックルの発生が著しくなってく る。同様に、光源から画像投影用スクリーンまでの距離 を長くしたり、光源からの光を狭い出射範囲内に絞り込 んだ場合にも、入射光のコヒーレント性が高くなりスペ ックルの発生が著しくなってくる。

【0013】また、このようなスペックルは、光拡散層での散乱波の散乱角 8 が大きいほど軽減され、位相の乱れた散乱波の広い領域からの重ね合わせが起こることにより軽減されることが知られている。このようにスペックルを軽減する方法として、2つの光拡散層の間に間隙を設けたり、画像投影用スクリーンへの入射立体角を広げる方法が挙げられるが、これらの方法では画像の解像度を著しく低下さえるというものであった。

【0014】そこで、本発明においては、画像投影用スクリーンに入射した光が光拡散層を通過することによって形成される散乱波の散乱分布や位相を時間的に変化させることにより、画像投影用スクリーンの解像度の低下を招くことなくスペックルの発生を軽減ないし除去するものである。

【0015】本発明において、散乱波の散乱分布や位相 を時間的に変化させるとは、例えば、散乱光を周期的に 揺さぶる場合、その揺さぶる速度を10Hz以上、好ま しくは30Hz以上、より好ましくは50Hz以上と し、人の目で感知できない程度の速度で時間的に変化さ せることである。このように、光拡散層に含まれる光散 乱体により形成される散乱波の散乱分布や位相を、人の 目では感知できない程度の速度で動的に変動させること によって、特異的な静的干渉パターン(スペックルパタ ーン)が形成されず、観察者が投影された画像を観察し た場合のぎらつき感を軽減させることができる。さら に、散乱光の動的変化によってスペックルの軽減効果を より高めるためには、散乱波の散乱分布や位相を時間的 に変化させる光拡散層(以下、第1の光拡散層とい う。) の他に、観察者と第1の光拡散層との間に1つ以 上の光拡散層(以下、第2の光拡散層という。)を設け て、散乱光の動的変化をより感知し難くすることが好ま

しい。

【0016】このように観察者と第1の光拡散層との間に1つ以上の光拡散層を設けた画像投影用スクリーンの構成を図1に示した。図中、1は第1の光拡散層、2は第2の光拡散層、3は透明樹脂層である。(a)は、第1の光拡散層1と第2の光拡散層2とが分離し、その間に間隙を設けたものである。(b)は第2の光拡散層2の観察側に透明樹脂層3を形成したもので、(c)は第1の光拡散層1と第2の光拡散層とを透明樹脂層3を介して一体化したものである。また、(d)は、第1の光拡散層1の表面が凹凸形状を有するものである。本発明においては、画像投影用スクリーンの構成は、これらに限定されずに、レンチキュラーレンズ、フレネルレンズシート、偏光膜などを、適宜組み合わせて使用することもできる。

【0017】本発明の光散乱体としては、比較的偏光選択性のない光学的に等方的なものが好ましく、例えば、図2の(a)~(d)に示したように、楕円状、球状、アメーバ状、針状などの種々の形状のものを使用することができる。また、(e)に示したようなスピノーダル 20分解様の入り組んだ変調構造でマトリックス中に分散したものでもよい。これら光散乱体は、光散乱体を光拡散層のマトリックス中に添加して分散させてもよいし、マトリックスの重合中にポリマーブレンドの非相容系の相分離現象を利用して発現させてもよいし、溶融状態からの結晶化現象によって発現させてもよい。

【0018】光散乱体のサイズは、あまり小さいと画像投影用スクリーンとしての光散乱効率が低下するため、光拡散層を必要以上に厚したり、光散乱体を多量に含有させる必要があり解像度の低下を招き、逆に大きすぎる 30と光散乱分布がより前方散乱側に偏るため、良好な光拡散特性が得られなくなるため、適当なサイズのものを使用することが好ましい。例えば、光散乱体が球状である場合には、その粒子径が0.2~50μm程度のものが好ましく、より好ましくは1~20μm、さらに好ましくは2~10μmである。なお、スピノーダル分解様の変調構造を有しているものでは、そのサイズが比較的小さいものであっても拡散効率を高めることができる。

【0019】また、光散乱体としては、そのサイズが光の波長に対してあまり大きくないものが好ましい。これ 40 は、光散乱体の相関サイズをaとし、光散乱体の変形、移動、回転、振動などによる形状や位置の変化を Δ X とし、屈折率の変化がない場合に、 Δ X < a であると光散乱体間の相関性が一部保持され、干渉による静的な光散乱形態が最終的に残存してしまうことになり、ぎらつき感は軽減されるもののスペックルを完全に除去することができない傾向にあるためである。このため、光散乱体のサイズ (a) は、次の式(1)を満足する関係にあることが好ましく、さらに好ましくは式(2)の関係にある場合である。

【0020】 【数2】

a/2≤∆X ... (1)

【数3】

4 ≤ Δ × ··· (2)

本発明においては、光散乱体の形状や位置の変化(Δ X)は、数 μ m程度で十分にスペックルの軽減、除去効果がある。また、比較的偏光選択性のない光学的に等方的な光散乱体を使用することにより、画像投影用スクリーンに偏光膜を組み合わせて使用した場合でも、偏光透過軸のずれによる光強度の減衰の問題がなく、明るい画像が得られるものである。

【0021】光散乱乱体の屈折率は、海島構造の光拡散層では、その散乱効率の観点からマトリックスとの屈折率差が0.03以上であることが好ましく、より好ましくは0.05以上である。この光散乱体の屈折率は、光拡散層内で屈折率分布を有するように設定することもできる。また、光拡散層の厚さや光散乱体の分布は、光散乱体の形状や濃度によって、画像投影用スクリーンとしての光拡散特性を考慮して、適宜設定することができる。

【0022】本発明において、光拡散層による散乱波の 散乱分布や位相を時間的に変化させるためには、光拡散 層に含有されている光散乱体の形状、相対的位置関係や 屈折率を時間的に変化させることによって行うことがで きる。また、光拡散層の形態を変化させるとによって、 相対的に光散乱体の形状などを変化させることもでき る。このように、光拡散層に含有されている光散乱体の 形状、相対的位置関係や屈折率、光拡散層の形態を時間 的に変化させるためには、光拡散層に光、電場、磁場、 熱、応力を時間的に変化させながら、あるいは断続的 に、連続的に付与する散乱分布変化手段を設け、これら 光、電場、磁場、熱、応力によって光散乱体の形状、相 対的位置関係や屈折率を時間的に変化させる。

【0023】散乱分布変化手段によって光散乱体の形状を変化させる方法としては、例えば、図3の(a)に示したように、光散乱体として高分子電解質ゲルを分散させた光拡散層を透明電極4で挟み印加電圧を変化さることで、高分子電解質ゲルに膨潤、収縮、屈曲などの形状変化を誘発させる方法、大きな電気極性を持った分子が会合あるいは結合してなる光散乱体を分散させた光拡散層に電場を作用させることにより光散乱体を再配列さる方法、図3の(b)に示したように、大きな磁気極性を持った光散乱体を分散させた光拡散層に磁気コイル5などを用いて磁場を作用させることにより光散乱体を再配列さる方法などが挙げられ、また、光散乱体などに圧電材料を使用することもできる。

【0024】散乱分布変化手段として熱を利用する場合 50 は、例えば、光散乱体として結晶転移温度が低く、温度

変化に対する結晶変化速度の早い結晶性高分子、有機低分子結晶、無機結晶、コロイド結晶などを使用して、熱による結晶転移で形状変化を起こさせる方法、コロイド粒子やゲル状粒子などからなる光散乱体を用いて熱による膨潤、収縮によって形状変化を起こさせる方法などが挙げられる。このような熱を利用した散乱分布変化手段としては、一般的に使用されている種々の熱源が利用できるが、投影画像に障害を及ぼさない赤外線などの不可視光線を用いることが好ましい。また、図3の(c)に示したように、光拡散層の面方向に機械的振動応力を加 10 えて、光散乱体の形状を変化させることもできる。

【0025】以上のようにして散乱分布変化手段によって光散乱体の形状を変化させる場合には、光拡散層の厚さを数十μm~100μm程度とすることが好ましい。特に、電場を作用させる場合には、このような厚さの光拡散層とすることによって、電極間の距離が短くなり比較的低い電圧で大きな電場を印加することができ、効率的に光散乱体の形状を変化させることができる。

【0026】散乱分布変化手段として光散乱体の相対的位置関係を変化させる方法としては、光散乱体の並進運動、非対称回転、散乱、重心の振動などによる相対的位置関係を変化する方法が挙げられる。例えば、光散乱体として電荷を帯びたコロイドを分散させた光拡散層に電場を印加することによって、コロイドを電気永動などの推進運動や拡散をさせ相対的位置関係を変化させる方法、光散乱体として大きな電気極性を持った分子が会合あるいは結合してなる光散乱体を分散させた光拡散層に電場を作用させる方法、大きな磁気極性を持った光散乱体を分散させた光拡散層に電場を作用させる方法、大きな磁気極性を持った光散乱体を分散させた光拡散層にコイルなどを用いて磁場を作用させる方法などが挙げられる。また、散乱分布変化手段として熱を利用する方法としては、例えば、図3の(a)に示したものと同様に、透明抵抗膜などを用いた

(a) に示したものと同様に、透明抵抗膜などを用いた 電極板で光拡散層を挟み、光拡散層の温度を変化させる ことによって、光散乱体をミクロブラウン運動やマクロ ブラウン運動をさせる方法、熱により光拡散層を膨潤、 収縮、変形させる方法などがあげられる。このような熱 を利用した散乱分布変化手段としては、一般的に使用さ れている種々の熱源が利用できるが、投影画像に障害を 及ぼさない赤外線などの不可視光線を用いることが好ま しい。

【0027】散乱分布変化手段として光散乱体の表面あるいは内部の屈折率を変化させる方法としては、光散乱体として大きな電気極性あるいは磁気極性を持った分子が会合あるいは結合してなる光散乱体、電場や磁場などによって屈折率変化を起こす有機非線型光学材料、無機非線型光学材料、電気光学材料などからなる光散乱体を分散させた光拡散層に電場や磁場などを作用させる方法などが挙げられる。なお、ここでいう光散乱体の屈折率とは、光拡散現象に関与する次の式(3)で示される複素屈折率(n*)である。

[0028]

【数4】

n*=n₁+Jn₂ ··· (3)

(ここで、n1は実数項で屈折率計などで測定される屈 折率を示し、n2は複素項で光散乱時に光散乱体による 光の吸収(損失)効果として寄与する項を示し、jは複 素表示を示す。)

光散乱体の散乱分布は、この屈折率分布の形態により決定されるものであり、式(3)のn1、n2が変化することにより、散乱波の位相が変化する。同様に、光散乱現象は屈折率揺らぎにより規定されるものであり、光散乱体の屈折率分布が変化することは、光散乱体の形状が変化することと同様の効果が得られる。

【0029】光散乱体の屈折率のみが変化する場合には、屈折率の変化量が大きいことが要求される。これは、屈折率の変化により散乱波の位相を変えることは可能となるが、光散乱体全体の散乱波の干渉に関する屈折率分布の相関関係が光散乱体の形状や位置関係が変化しないため、部分的に屈折率分布の相関関係が保持されやすくなるためである。光拡散層中に、ある割合で一定の屈折率分布の相関関係が保持されるということは、定常的な静的干渉が残存することであり、スペックルが発現する可能性があるものである。

【0030】本発明においては、光拡散層を構成するマ トリックスあるいは光散乱体の材料としては、液状物、 ゲル状物、ゴム状物、熱可塑性樹脂などが好ましい。こ のような材料を使用することにより、上記のように光、 電場、磁場、熱、応力などの外部エネルギーのわずかな 供給によって、光散乱体の形状や相対的位置関係などを 変化させることもできるし、このようなエネルギーの供 給をしなくても光散乱体の形状や相対的位置関係などを 変化させることもできる場合がある。特に、このような 液状物、ゲル状物、ゴム状物、熱可塑性樹脂としては、 これらの分子運動の平均緩和時間が短いものほど好まし く、例えば、準弾性光散乱手法などで評価される平均分 子運動の緩和時間で0.5秒以下程度のものが好まし く、より好ましくは0. 1秒以下、さらに好ましくは2 0秒(周波数で50Hzに相当)以下である。ここで、 液状物としては、コロイド溶液、乳化液、高分子溶液、 40 電解液、有機溶媒、水などの一般的な液体状のものが使 用できる。また、ゲル状物としては、化学的に架橋した ゲル、物理的に架橋したゲルなどの有機または無機のゲ ル物質を使用することができるが、中でも、ゾルゲル転 移温度が室温より低いものが好ましく、このゾルゲル転 移温度がより低いものほど好ましい。さらに、ゴム状 物、熱可塑性樹脂としては、ガラス転移温度が室温より 低いものが好ましく、より好ましくはガラス転移温度が 室温よりも大幅に低いものである。

[0031]

50 【発明の効果】本発明の画像投影用スクリーンは、光、

電場、磁場、熱、応力などによって光散乱体の形状、相対的位置関係、屈折率などを時間的に変化させ、その光拡散層の散乱波の散乱分布および/または位相を時間的に変化させることにより、スペックルの発生が殆どなく、高解像度で高品位な投写映像が得られる画像投影用スクリーンを提供することができる。

[0032]

【図面の簡単な説明】

[0033]

【図1】本発明の画像投影用スクリーンの構成を示す模 10 式図である。

[0034]

【図2】本発明で使用される光散乱体の形状を示す模式 図である。


[0035]


【図3】本発明の散乱分布変化手段の具体例を示す模式 図である。

[0036]

【符号の説明】

- 1 第1の光拡散層
- 2 第2の光拡散層
- 3 透明樹脂層
- 4 透明電極
- 5 磁気コイル





[図3]





